

ООО «Пром-Актив»  
 462814 Оренбургская область, Новоорский район, п. Гранитный  
 тел. 3-01-37

Паспорт качества № \_\_\_\_\_  
 на щебень кубовидный гранитный фракции 5-20 мм

Выдан \_\_\_\_\_ 2012г.

Станция назначения \_\_\_\_\_

Получатель \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Номер накладной \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_

Номер вагонов (машин) \_\_\_\_\_

Количество щебня \_\_\_\_\_ тн, \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

Наименование горной породы \_\_\_\_\_ Щебень кубовидный гранитный

Насыпная плотность щебня фракции 5-20 мм \_\_\_\_\_ 1,46 т/м<sup>3</sup>

Результаты испытания щебня

№ п/п	Наименование испытания	Требование ГОСТ 8267-93	Результаты испытаний											
			25	20	12,5	5	25	20	12,5	5				
1.	Зерновой состав:													
	диаметр отверстий контрольных сит, мм	25 20 12,5 5												
	полные остатки на ситах, % по массе	До 0,5	До 10	30-50	90-100									
2.	Содержание глины в комках, %	До 0,25												
3.	Содержание зерен слабых пород, %	Не более 5,0											1,2	
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	До 1,0											0,8	
5.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	До 15,0											13,9	
6.	Прочностные характеристики:													
	- марка по истираемости	И-1											И-1	
	- марка при сжатии в цилиндре	1200											1200	
7.	Марка морозостойкости	F-300											F-300	
8.	Удельная эффективность радионуклидов, Бк/кг	370-740											238	

Заключение: Щебень соответствует ГОСТ 8267-93

Лаборант испытательной лаборатории \_\_\_\_\_

Мастер погрузки \_\_\_\_\_

