

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-16"

Приложение к Протоколу испытаний № 2 от 25.09.09 г.

Сведения об образце (пробке)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации лаборатории	Дата испытания	Маркировка заказка	Маркировка лаборатории	Испытатель	Требования к ИП		Обозначение НД на испытания	Результаты испытаний	Примечание								
					Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение											
13	Сентябрь 2009	2	13-2	Имеремный показатель (ИП), ед. изм. PR 110-70 На сыпная плотность, кг/м ³ Плотность зерен, г/см ³ Зерновой состав шебня, % в том числе 1,25D D d <d Содержание лежалых зерен, % Прочность по дробимости (потери массы при дробимости, %) Содержание зерен слабых пород, % Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц, % Содержание глины в комках, % Морозостойкость (потери массы после 300 циклов, %) Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг Содержание вредных примесей Устойчивость структуры против всех видов распада(потери массы,%)	ГОСТ 8267-93	2,0-3,0	ГОСТ 8269,0-97	1320	Соответствует								
					ГОСТ 26633-91	до 0,5	ГОСТ 8269,0-97	2,70		Соответствует							
						до 10	ГОСТ 8269,0-97	0			Соответствует II группе						
						до 100	ГОСТ 8269,0-97	3,8				Соответствует марке 1200					
						до 10-15	ГОСТ 8269,0-97	97,3					Соответствует марке F300				
						9-11	ГОСТ 8269,0-97	2,7						Соответствует			
						до 5	ГОСТ 8269,0-97	10,2							Соответствует		
						до 1	ГОСТ 8269,0-97	0								Соответствует	
						до 0,25	ГОСТ 8269,0-97	0,2									Соответствует
						до 2	ГОСТ 8269,0-97	0									
					до 370	ГОСТ 30108-94	141,6±8,2	Соответствует									
					пригл. А	ГОСТ 8269,0-97	-		Соответствует								
					до 3	ГОСТ 8269,0-97	1,1			Соответствует							

Красовская Г.С.