



## ПАСПОРТ

на отгруженную партию щебня широкой фракции от 8 до 16 мм

№ п/п	Наименование показателей	Требование ГОСТ 32703 для марки 85/15	Фактические показатели
1.	Зерновой состав. Проходы через сита, % по массе:		
1.1.	d/2, мм	от 0 до 5 %	<b>0,7</b>
1.2.	d, мм	от 0 до 15 %	<b>12,5</b>
1.3.	D/1,4, мм	от 25 до 80 %	<b>45,3</b>
1.4.	D, мм	от 85 до 100 %	<b>88,2</b>
1.5.	1,4 D, мм	от 98 до 100 %	<b>100</b>
1.6.	2D, мм	100 %	<b>100</b>
2.	Марка щебня по содержанию зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм	группа Л10 – Л50	<b>Л10</b>
3.	Содержание глины в комках	не более 0,25 %	<b>0</b>
4.	Марка по прочности (дробимости)	400 и выше	<b>1400</b>
5.	Марка по сопротивлению дроблению и износу	И1-И6	<b>И1</b>
6.	Содержание пылевидных и глинистых частиц	не более 2 %	<b>1,3</b>
7.	Содержание зёрен слабых пород	не более 5 %	<b>1,2</b>
8.	Марка по морозостойкости	F15 и выше	<b>F200</b>
9.	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	не нормируется	<b>1441</b>
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	до 370 Бк/кг	<b>73</b>
11.	Содержание вредных компонентов и примесей	п.6.2	<b>соответствует</b>
12.	Генетический вид породы	карбонатные породы осадочного происхождения	

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014 для марки 85/15.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Тазу | Тазузова Л.Р. |

