

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## «Юг-Неруд»

Юридический адрес: 346397, Ростовская область, Красносулинский район, х.Обухов-4.  
 Фактический адрес: 346397, Ростовская область, Красносулинский р-н, х.Обухов-4.  
 ИНН 6150072870, КПП 614801001, ОГРН 1136183001096,  
 Р/с 40702810407210002739 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ"  
 К/с 30101810700000000968 БИК 046015968

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на смесь щебеночно-песчаную С4 для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов

Предприятие-изготовитель: ОАО «Юг-Неруд»

Пункт погрузки: Ростовская область, Красносулинский район, х.Обухов-4, склад ОАО «Юг-Неруд»

Наименование потребителя: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателей	Показатели физико-механических свойств		
		Требование по ГОСТ 25607-2009	Результаты испытаний	
1	Зерновой состав:( ГОСТ 25607-2009) Полные остатки на ситах, по массе			
		120	0	0
		80	0-10	5,9
		40	15-35	31,9
		20	28-55	51,1
		10	40-70	64,6
		5	50-80	77,9
		2,5	60-85	79,2
		0,63	80-95	91,1
		0,16	91-97	94,3
	0,05	95-100	99,2	
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	-	0,9	
3	Содержание глины в комках, %по массе	Не более 0,25	0	
4	Содержание зерен пластичной и игловатой формы, % по массе	Не более 35	10,9	
5	Марка по дробимости камня, в водонасыщенном состоянии (потери массы при испытании), %	Потери массы щебня в сухом состоянии – не более 35%. Марка по дробимости – не ниже 200	М 1000 9,1	
6	Прочность по истираемости в полочном барабане, %	Потери массы щебня в сухом состоянии – не более 25% - марка по истираемости И1	12,5 Соответствует марки И1	
7	Марка по морозостойкости ускоренный метод-циклы потери массы после испытаний, %	F15-F400	5,0 Соответствует Марке F200	
8	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	Не нормируется	1,48	

Заключение: Партия смеси щебеночно-песчаной С4, по результатам испытаний соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
 М.П.

Сулименко А.А.

