

ООО «Гранитная Гора»

Мурсульское
месторождение



186810, Россия, Республика Карелия,
г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.2а
Тел.: 8-921-4544162

ПАСПОРТ 6

Песок из отсеков дробления фр. 0-5 мм
средний, класс второй
ГОСТ 31424-2010

Зерновой состав:

Размер контрольных сит	10 мм	5 мм	2,5 мм	1,25 мм	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм
Полный остаток на ситах по массе, %	0,00	5,28	24,81	42,38	53,36	77,91	97,13

Модуль крупности - 2,9

Марка щебня по прочности (дробимости) - 1200

Марка щебня по истираемости (износу) - И1

Морозостойкость - F 300

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % - 4,2

Содержание глины в комках, % - 0

Истинная плотность, тн/м³ - 2,64

Насыпная плотность, тн/м³ - 1,50

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг - 198

Лаборант

