

ООО «Гранитная Гора»

Мурсульское
месторождение



186810

Россия, Республика Карелия,
г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.2а

Тел.: 8-921-4544162

ПАСПОРТ №3

Смесь щебеночно-песчаная

Номер смеси С-4 (0-80)

ГОСТ-25607-2009

Зерновой состав:

Размер контрольных сит	120 мм	80 мм	40 мм	20 мм	10 мм	5 мм	2.5 мм	0,63 мм	0,16 мм	0,05 мм
Полный остаток на ситах по массе, %	0,00	7,32	31,09	40,57	55,12	71,34	81,90	91,65	94,83	97,75

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы,
% по массе - 17,9

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % - 2,25

Содержание глины в комках, % - 0

Содержание зёрен слабых пород, % - 0

Морозостойкость - F 300

Марка щебня по прочности (дробимости) - 1200

Марка щебня по истираемости (износу) - И1

Истинная плотность, тн/м³ - 2,64

Насыпная плотность, тн/м³ - 1,55

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг - 193

Лаборант