

ООО «Гранитная Гора»
Мурсульское
месторождение



186810, Россия, Республика Карелия,
г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.2а,
Тел.: 8-921-4544162

ПАСПОРТ №5

Смесь щебеночно-песчаная.
Номер смеси С-5 (фр. 0-40 мм)
ГОСТ-25607-2009

Зерновой состав:

Размер контрольных сит	80 мм	40 мм	20 мм	10 мм	5 мм	2,5 мм	0,63 мм	0,16 мм	0,075 мм
Полный остаток на ситах по массе, %	0	4,38	45,76	67,87	78,34	85,07	91,51	96,39	98,55

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы,
% по массе - 19,6

Марка щебня по прочности (дробимости) - 1200

Марка щебня по истираемости (износу) - И1

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % - 2,50

Содержание глины в комках, % - 0

Содержание зёрен слабых пород, % - 0

Морозостойкость - F300

Истинная плотность, тн/м³ - 2,64

Насыпная плотность, тн/м³ - 1,55

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг - 193

Лаборант